

CHEMOTEX Děčín a.s.

Tovární 63

407 11 Děčín XXXII - Boletice n. L.

Czech Republic

Tel: +420-412-709 222**Fax: +420-412-547 200****E-mail: chemotex@chemotex.cz****www.chemotex.cz****EBOL SP-N****TECHNICKÝ LIST****TL 133/2001**

Datum vydání: 29.04.2003

Datum revize: 15.04.2010

Charakteristika výrobku

EBOL SP-N je směs minerálních olejů a živočišných tuků s přísadou antikorozičního přípravku. Používá se jako speciální odformovací přípravek pro různé stavební technologie.

Použití

EBOL SP-N je separační prostředek, jeho vlastnosti jej určují pro použití při výrobě betonových dílců z teplých betonových směsí ve vertikálních i horizontálních formopodložkách. **EBOL SP-N** lze použít i při dalších způsobech zpracování betonových směsí. Vrstva **EBOL SP-N** separuje účinně na celé ošetřené ploše, včetně tvarově složitých částí a současně **EBOLu SP-N** přítomná antikoroziční přísada omezuje korozivní působení na separovaných plochách. "

Příklad použití

EBOL SP-N se nanese ve formě aerosolu na kovovou formopodložku ve vertikální baterii se spotřebou 0,10 až 0,15 kg/m². Již při této spotřebě nedochází při následném plnění forem betonovou směsí k odstranění filmu EBOLu SP-N.

Vlastnosti výrobku

EBOL SP-N je nažloutlá až světle hnědá kapalina nemísitelná s vodou, charakteristického zápachu.

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika	jednotka	hodnota
hustota produktu	g.cm ⁻³	0,860
obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem	kg/kg produktu	0,055
obsah celkového organického uhlíku	kg/kg produktu	0,046
obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %	% objemové	93,20

EBOL SP-N musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota	Metodika stanovení
Hustota při 20°C (kg.m ⁻³)	800 až 950	ČSN 65 0342

Zpracování výrobku

Viskozita při 20°C (mPa.s)

Balení, skladování

EBOL SP-N se dodává v železných cisternách, v železných sudech o objemu 200 litrů, případně v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku. V tomto případě se před použitím doporučuje vytemperování na teplotu cca 25 °C a následná homogenizace.

Doprava

EBOL SP-N se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

