

**CHEMOTEX Děčín a. s.**  
Děčín XXXII – Boletice nad labem 63  
407 11 Děčín  
Czech Republic

**Tel: +420-412-709 222**  
**Fax: +420-412-547 200**  
**E-mail: chemotex@chemotex.cz**  
**www.chemotex.cz**

## INDAKOR D

### TECHNICKÝ LIST TL 162/2001

Datum vydání: 24.10.2002

Datum revize: 12.1.2015

#### Charakteristika výrobku

**INDAKOR D** je aminoester kyseliny borité.

#### Použití

**INDAKOR D** se používá jako aditivum proti korozi.

#### Vlastnosti výrobku

**INDAKOR D** je bezbarvá až nažloutlá viskózní kapalina

**INDAKOR D** musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota	Metodika stanovení
Celková alkalita v mg KOH/g	min. 400	PN-ZM 162/2001
pH 1% vodného roztoku	max. 10	PN-ZM 162/2001

#### Zpracování výrobku

**INDAKOR D** má výrazné antikorozní a bakteriostatické vlastnosti, zvláště u plně syntetických produktů.

**INDAKOR D** se používá jako aditivum k ochraně proti korozi pro:

- Syntetické brousící chladicí kapaliny
- Chladicí mazací prostředky
- Hydraulické kapaliny
- Odmašťovací lázně

Je ve vodě rozpustný, mísitelný s povrchově aktivními látkami a omezeně mísitelný s minerálními oleji, což je předpokladem pro použití v uvedených aplikacích.

Doporučené dávkování je 0,5 až 2 %. Účinnou koncentraci **INDAKORU D** je nutno přizpůsobit aplikačním podmínkám a předem experimentálně ověřit.

#### Balení, skladování

**INDAKOR D** se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

#### Doprava

**INDAKOR D** se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

#### Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

**Poznámka**

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.