

CHEMOTEX Děčín a.s.

Děčín XXXII-Boletice nad Labem 63
407 11 Děčín
Czech Republic

Tel: +420-412-709 222**Fax: +420-412-547 200****E-mail: chemotex@chemotex.cz****www.chemotex.cz****RISTIN CAR****TECHNICKÝ LIST**
TL 251/2001

Datum vydání: 29.11.2002

Datum revize: 17.09.2010

Charakteristika výrobku

RISTIN CAR je nepravý roztok až disperze antikorozních přípravků na bázi organických derivátů.

Použití

RISTIN CAR se používá k ochraně a konzervaci spodků vozidel, technických zařízení z železných i neželezných kovů při delším skladování. Jeho výhodou je, že vytváří silné ochranné povlaky.

Vlastnosti výrobku

Černohědá, viskózní kapalina charakteristického zápachu. Po zaschnutí vytváří černohnědý film asfaltového vzhledu, který chrání ošetřená místa a zastavuje korozi na místech již zkorodovaných.

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika	jednotka	hodnota
hustota produktu	g.cm ⁻³	0,870
obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem	kg/kg produktu	0,53
obsah celkového organického uhlíku	kg/kg produktu	0,424
obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %	% objemové	34,75

RISTIN CAR musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota	Metodika stanovení
sušina (%)	min. 44	PN-ZM 251/2001
konzistence výtokovým pohárkem 4 mm při 20 °C (v sekundách)	50 až 100	ČSN EN ISO 2431
obsah vody (%)	max. 0,5	PN-ZM 251/2001
popel (%)	min. 2,5	PN-ZM 251/2001

Zpracování výrobku***a) Ponorem chráněného povrchu do lázně:***

Při normální teplotě vzniká film ochranného nátěru o hmotnosti 60 až 80 g.m⁻².

S 1 kg **RISTINU CAR** je možno konzervovat kovovou plochu velikosti 13 až 16 m².

b) Nátěrem:

Nátěr je možno provádět buď štětcem nebo válečkem. **RISTIN CAR** se ředí přednostně výševroucími nearomatickými rozpouštědly.

Stříkáním pistolí:

Při použití běžných typů stříkacích pistolí je doporučeno zředit **RISTIN CAR** 5 až 10 % ředidla. Při větším množství ředidla se snižuje tloušťka vrstvy ochranného filmu.

Před provedením konzervace se doporučuje kovové plochy odmastit vhodným rozpouštědlem (xylen, lakový benzín).

Balení, skladování

RISTIN CAR se dodává v pozinkovaných sudech o objemu 200 litrů případně v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Zahřátím na teplotu vyšší než 20 °C se odpařují rozpouštědla a výrobek je pak třeba na vhodnou konzistenci upravit přidavkem ředidla (vhodné je Ředidlo ML/CAR).

Skladováním při teplotě nižší než 0 °C se zvyšuje konzistence přípravku, nemá to však negativní vliv na jeho aplikační vlastnosti.

Doprava

RISTIN CAR se dopravuje v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho doba použitelnosti 30 měsíců od data výroby.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

