

CHEMOTEX Děčín, a.s.

Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63
407 11 Děčín
Czech Republic

Tel: +420-412-547 461**Fax: +420-412-547 200****E-mail: chemotex@chemotex.cz****www.chemotex.cz****INDAKOR FM****TECHNICKÝ LIST****TL 165/2001**

Datum vydání: 24.10.2002

Datum revize: 15.4.2015

Charakteristika výrobku**INDAKOR FM** je vodný roztok aditivovaných aminových sloučenin.**Použití****INDAKOR FM** se používá jako antikoroziní prostředek pro vodné systémy a pro vodou ředitelné nátěrové hmoty.**Vlastnosti výrobku****INDAKOR FM** je nažloutlá, středně viskózní kapalina neomezeně mísitelná s vodou.**INDAKOR FM** musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota	Metodika stanovení
Celková alkalita v mg KOH/g	min. 280	PN-ZM 165/2001
pH 0,5 % vodného roztoku	max. 10	PN-ZM 165/2001
Hustota při 25 °C v kg.m ⁻³	1100 až 1200	ČSN EN ISO 2811-1

Zpracování výrobku**INDAKOR FM** je dobře rozpustný ve studené vodě. Doporučená koncentrace je 0,5 až 1 % do vodného systému. **INDAKOR FM** je snášlivý s vybranou řadou tenzidů, s alkylpolyglykoletersulfáty a s alkylsulfáty. Přídavkem inhibitoru se znatelně zvýší viskozita produktu.**Balení, skladování****INDAKOR FM** se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy.

Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Krátkodobé působení nižších teplot, např. při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava**INDAKOR FM** se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.**Záruční doba**

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.