CHEMOTEX Děčín a. s.
Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63
407 11 Děčín
Czech Republic

Tel: +420-412-547 461
Fax: +420-412-547 200
E-mail: chemotex@chemotex.cz
www.chemotex.cz

KORYNT IP

TECHNICKÝ LIST
TL 192/2001

Datum vydání: 24.10.2002	Datum revize: 10.12.2015

Charakteristika výrobku
KORYNT IP je synergická směs neiontových povrchově aktivních látek a kvarterní sloučeniny s korozně-inhibičními schopnostmi ve vodném prostředí. Používá se jako průmyslový odmašťovací prostředek.

Použití
KORYNT IP se běžně používá ve zředěném stavu ve strojírenském průmyslu pro odmašťování a mytí strojů, strojních součástek a výrobků, u kterých je třeba zajistit důkladné odmaštění.

Vlastnosti výrobku
KORYNT IP je nažloutlá, nízkoviskózní kapalina, biologicky rozložitelná. Účinně nahrazuje klasické čisticí prostředky na bázi chlorovaných nebo aromatických uhlovodíků. Prostředek neobsahuje chlorované uhlovodíky, fosfáty ani jiné látky na ropné bázi. Je neomezeně mísitelný vodou bez závislosti na její tvrdosti již za studena.

KORYNT IP musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota	Metodika stanovení
Sušina v %	min. 13	PN-ZM 192/2001
pH 1 % roztoku	9 až 11	PN-ZM 192/2001

Zpracování výrobku
Doporučené ředění **KORYNTu IP** je 1 díl koncentrátu a 20 až 50 dílů vody, dle zamaštění. Při silnějším zamaštění je možno používat vyšší koncentrace **KORYNTu IP** ve vodě. Připravený roztok je možno aplikovat ponorem, tlakově nebo omytím s použitím teplé i studené vody. S vyšší teplotou cca 40 °C se zvyšuje účinnost odmaštění.
Po ukončení odmašťování není nutné plochy oplachovat. Pro potravinářský průmysl oplach doporučujeme.

Balení, skladování
KORYNT IP se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava
KORYNT IP se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba
Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.