

CHEMOTEX Děčín a.s.

Děčín XXXII – Boletice nad labem 63
407 11 Děčín
Czech Republic

Tel: +420-412-547 461**Fax: +420-412-547 200****E-mail: chemotex@chemotex.cz****www.chemotex.cz****EBOL P-TM****TECHNICKÝ LIST****TL 125/2001**

Datum vydání: 16.12.2003

Datum revize: 9.3.2015

Charakteristika výrobku**EBOL P-TM** je anionaktivní disperze derivátů mastných kyselin**Použití**

EBOL P-TM je technologické mazadlo pro kovové profily, trubky či dráty, které jsou dále opracovávány. Vedle mazacích účinků má i korozně-inhibiční účinky. Modifikující složkou je baktericid, bránící biologickému rozkladu emulzí.

Vlastnosti výrobku

EBOL P-TM je bílá až světle krémová pastovitá hmota. Při teplotách 60 až 70 °C přechází do kapalného skupenství.

EBOL P-TM musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota	Metodika stanovení
Sušina v %	min. 5	PN-ZM 125/2001
pH 3% vodné disperze	9,5 až 11,0	PN-ZM 125/2001

Zpracování výrobku

EBOL P-TM se převážně aplikuje jako 10% emulze, připravená rozpuštěním produktu za míchání ve vodě cca 50 °C teplé. Aplikací lázeň se udržuje na teplotě 40 až 50 °C občasným promícháváním.

Balení, skladování

EBOL P-TM se balí do 200 litrových sudů s odnímatelným víkem, vyloženým PE pytlím, případně do jiných, předem dohodnutých obalů.

Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C.

Doprava

EBOL P-TM se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám.