

CHEMOTEX Děčín a.s.

Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63
407 11 Děčín
Czech Republic

Tel: +420-412-709 222**Fax: +420-412-547 200****E-mail: chemotex@chemotex.cz****www.chemotex.cz****EBOLIT FFK****TECHNICKÝ LIST****TL 490/2008**

Datum vydání: 4.11.2008

Datum revize: 28.4.2015

Charakteristika výrobku**EBOLIT FFK** je vodný roztok fenolformaldehydové pryskyřice rezolového typu.**Použití****EBOLIT FFK** se používá ve stavebnictví jako pojivo pro keramické izolační materiály, zejména pro skelná a minerální vlákna.**Vlastnosti výrobku**

Červenohnědá čirá kapalina, s vodou mísitelná.

EBOLIT FFK musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota	Metodika stanovení
Sušina v % (1 hod. při 135 °C)	44 až 50	PN-ZM 490/2008
pH vodného roztoku 1:1	8,5 – 9,5	PN-ZM 490/2008
Volný formaldehyd v %	max. 8,5	PN-ZM 490/2008
Mísitelnost s vodou	min. 1:25	PN-ZM 490/2008

Zpracování výrobkuVzhledem k reaktivitě výrobku je **EBOLIT FFK** nutno dopravovat a skladovat při teplotě 8 až 15 °C (viz dále).

Před zpracováním se výrobek ředí vodou na požadovanou koncentraci podle předpisu výrobce, možno jej míchat s dalšími přísadami – čpavková voda, amonné soli atd. Naimpregnovaná minerální vlna se vysuší a při teplotě cca 200 °C dojde k vytužení obsažené fenolformaldehydové pryskyřice a dosažení požadovaných vlastností.

Balení, skladování**EBOLIT FFK** se dodává zpravidla v chlazených autocisternách nebo v chlazených železničních cisternách s doporučenou expediční teplotou 8 až 15 °C. Při této teplotě jej doporučujeme i skladovat. Skladovací doba je 1 měsíc při dodržení teplotních podmínek.**Doprava****EBOLIT FFK** se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.**Záruční doba**

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 1 měsíc od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.