

CHEMOTEX Děčín a.s.

Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63

407 11 Děčín

Czech Republic

Tel: +420-412-709 222

Fax: +420-412-547 200

E-mail: chemotex@chemotex.cz

www.chemotex.cz

ALMIPAL PED

TECHNICKÝ LIST

TL 502/2009

Datum vydání: 28.1.2009

Datum revize: 29.5.2013

Charakteristika výrobku

Vodný roztok směsi aniontových povrchově aktivních látek a netoxických organických rozpouštědel.

Použití

ALMIPAL PED se používá jako prací, emulgační a detašovací přípravek. Lze jej použít i pro vyvážku. Má vysoké dispergační a emulgační schopnosti. Je vhodný pro vlnu, rostlinná i syntetická vlákna a jejich směsi.

Vlastnosti výrobku

ALMIPAL PED je světle žlutá kapalina aniontového charakteru. Je dobře mísitelný se studenou vodou a stálý v kyselém i alkalickém prostředí i v tvrdé vodě.

Odmašťovací účinek přípravku je zesílen přidavkem účinného rozpouštědla.

ALMIPAL PED musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota	Metodika stanovení
pH 3% roztoku	6,0 až 8,0	PN-ZM 502/2009
Vzhled 3% roztoku	čirá kapalina	PN-ZM 502/2009
Sušina v %	25 ± 2	PN-ZM 502/2009

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika	jednotka	hodnota
hustota produktu	g.cm ⁻³	1,00
obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem	kg/kg produktu	0,12
obsah celkového organického uhlíku	kg/kg produktu	0,069
obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %	% objemové	87,10

Zpracování výrobku

Dávkování ALMIPALu PED

Textilní průmysl

➤ **Odšlichtování syntetického hedvábí od šlichet na bázi klišu (CMC):**

Do lázně se dává 1 až 3 gramy/litr. Pro zlepšení účinku je vhodné dávkovat současně sodu v množství 1 až 2 gramy/litr.

➤ **Předpírka, praní a vyvážka:**

Obvykle se dává 1 až 4 gramy/litr, pro silně znečištěný materiál je nutné dávkování zvýšit. Materiál se zpracovává během 15 až 40 minut při teplotě 40 až 80 °C. Prací účinek lze dle charakteru materiálu zvýšit přidavkem sody v množství cca 2 gramy/litr a nebo přidavkem sekvestračního činidla.

➤ **Mokrý detaš, včetně detašování stříkací pistolí:**

Pro místní detaš se dle intenzity znečištění použije 5 až 20% **ALMIPAL PED** roztok. Lze použít též koncentrovaný **ALMIPAL PED**. Po odležení se celý kus vypere běžným způsobem.

Balení, skladování

ALMIPAL PED se obvykle dodává v PE konvích o objemu 25 nebo 50 litrů, případně v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C.

Doprava

ALMIPAL PED se dopravuje krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění. Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby.

Výrobce, dodavatel

CHEMOTEX Děčín a. s., Boletice nad Labem 63, 407 11 Děčín, Česká republika

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám.