

**CHEMOTEX Děčín a.s.**

Tovární 63

407 11 Děčín XXXII - Boletice n. L.

Czech Republic

Tel: +420-412-709 222

Fax: +420-412-547 200

E-mail: chemotex@chemotex.cz

www.chemotex.cz

**Altapon L****TECHNICKÝ LIST****TL 469/2008**

Datum vydání: 28.05.2008

Datum revize: 04.05.2010

**Charakteristika výrobku****ALTAPON L** je vodný roztok alkylsulfátu (C12-C14) sodného.**Použití****ALTAPON L** je středně pěnivý přípravek. V textilním průmyslu se používá se jako prací, vyvářecí, mycí a valchovací prostředek. Je určen pro teploty do 60 °C. Používá se též jako základní surovina při výrobě kapalných detergentů – mycích a čistících přípravků.**Vlastnosti výrobku****ALTAPON L** je bezbarvá až nažloutlá kapalina anionaktivního charakteru.**Altapon L** musí vyhovovat těmto znakům kvality:

| Znak kvality                               | Hodnota      | Metodika stanovení |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------|
| obsah anionaktivního tenzidu (%)           | 27,5 až 30,0 | ČSN ISO 2271       |
| obsah nesulfonovaného podílu (%)           | max. 3       | ČSN 68 1144        |
| molekulová hmotnost (g.mol <sup>-1</sup> ) | 312          |                    |
| pH 5% vodného roztoku                      | 5,5 až 9,0   | PN-ZM 469/2008     |

**Zpracování výrobku****Textilní průmysl***Praní vlněné příze*1 % zvm **ALTAPON L**

1 až 2 % zvm kyselina octová nebo mravenčí

*Praní česanců*0,2 až 0,5 g/l **ALTAPON L**

3 % amoniak 25%

teplota 40 až 45 °C

*Praní surové vlny*2 až 5g/l **ALTAPON L**

3 až 5 g/l soda kalcinovaná

pH 9 až 11, teplota 40 až 50 °C

*Vyvářka bavlněných materiálů:*

0,5 až 1,0 % ALTAPONu L na hmotnost materiálu, eventuelně s přidavkem sody.

*Vypírka šlichtet, spřádacích a soukacích olejů, preparací, atd.:*

0,5 až 3,0 g ALTAPONu L /l, eventuelně s přidavkem sody.

*Předpírka rezného zboží:*

1 až 3 g ALTAPONu L na litr, ev. s přidavkem sody. Pere se při 70 až 100 °C.

Natěštění barviv: v 10% vodném roztoku ALTAPONu L.

*Barvení všech druhů vláken anionickými nebo disperzními barvivy:*

0,2 až 0,5 g ALTAPONu L na litr barvicí lázně.

*Praní vybarvení a tisků zvláště na syntetických materiálech:*

1 až 2 g ALTAPONu L na litr.

Praní speciálních úprav: 0,5 až 1 g ALTAPONu L na litr.

### **Koždělný průmysl**

*Pomocný emulgátor v likrovacích lázních:*

0,2 až 0,5 % na postruhovanou váhu

*Máčení a odtučňování kůží:*

1 až 10 g ALTAPONu L na litr.

### **Průmyslové a komunální prádelny**

ALTAPON L se obecně používá pro přípravu pracích a čisticích lázní, zvláště pokud je požadována vedle odmašťovací mohutnosti i schopnost účinně detergovat pigmentové nečistoty: 2 až 10 g ALTAPONu L na litr čisticího roztoku, nebo 1 až 10 g ALTAPONu na litr prací lázně (+ soda).

Doporučujeme před dalším použitím naředit ALTAPON L asi pětinasobným množstvím vlažné vody.

### **Balení, skladování**

ALTAPON L se dodává v PE konvích o obsahu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Vhodná je také jeho přeprava v cisternách. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

### **Doprava**

ALTAPON L se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

### **Záruční doba**

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

### **Poznámka**

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.