

CHEMOTEX Děčín a. s.

Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63
407 11 Děčín
Czech Republic

Tel: +420-412-709 222**Fax: +420-412-547 200****E-mail: chemotex@chemotex.cz****www.chemotex.cz****ALMIPAL ČT-1****TECHNICKÝ LIST****TL 486/2008**

Datum vydání: 17.10.2008

Datum revize: 10.12.2015

Charakteristika výrobku

ALMIPAL ČT-1 je vodný roztok hydroxidu sodného, komplexotvorných látek a povrchově aktivních látek.

Použití

ALMIPAL ČT-1 je koncentrát alkalického čisticího a odmašťovacího přípravku. Po naředění se používá na čištění a odmašťování silně znečištěných ploch a povrchů.

Může se použít k čištění povrchů z nerezové oceli, běžné oceli, keramiky a umělých hmot a jiných materiálů, které odolávají alkalickému prostředí. Není vhodný pro čištění litiny, hliníku, barevných kovů a jejich slitin.

Vlastnosti výrobku

ALMIPAL ČT-1 je bezbarvá středně viskózní kapalina.

ALMIPAL ČT-1 musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota	Metodika stanovení
Sušina v %	min. 16	PN-ZM 486/2008
pH 3% vodného roztoku	12 až 13	PN-ZM 486/2008

Zpracování výrobku

ALMIPAL ČT-1 se po naředění vodou v poměru 1:4 až 1:5 používá pro čištění a odmašťování silně znečištěných ploch a povrchů. V případě silného znečištění lze použít nižší ředění.

Naředěný **ALMIPAL ČT-1** se nanese na čištěnou plochu a nechá se asi 15 minut působit. Poté se opláchne vodou. Vyšší účinnosti se dosáhne kombinací s mechanickým působením, např. pomocí kartáče, štětky apod.

Balení, skladování

ALMIPAL ČT-1 se dodává v UN PE konvích o objemu 25 nebo 50 litrů, nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Přípravek je nutné chránit před mrazem!

Doprava

ALMIPAL ČT-1 se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.