CHEMOTEX Děčín a. s.

Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63
407 11 Děčín
Tschechische Republik

Tel.: +420-412-547 461**Fax: +420-412-547 200****E-Mail: chemotex@chemotex.cz****www.chemotex.cz****ALMIPAL ČT-1 konc.****TECHNISCHES DATENBLATT****TL 585/2010**

Ausstellungdatum: 15.10.2010

Überarbeitet am: 12.03.2015

Charakteristik**ALMIPAL ČT-1 konc.** ist eine wässrige Lösung von Natriumhydroxid, Komplexbildnern und Tensiden.**Anwendung****ALMIPAL ČT-1 konc.** ist ein Konzentrat eines alkalischen Reinigungs- und Entfettungsmittels. Nach Verdünnung wird es zum Reinigen und Entfetten von stark verschmutzten Flächen und Oberflächen verwendet.

Es kann zur Oberflächenreinigung von Edelstahl, herkömmlichem Stahl, Keramik und Kunststoffen und anderen Stoffen, welche einer alkalischen Umgebung standhalten, verwendet werden. Ist nicht zum Reinigen von Guss, Aluminium, Buntmetallen und deren Legierungen geeignet.

Produkteigenschaften**ALMIPAL ČT-1 konc.** ist eine farblose mäßig viskose Flüssigkeit.**ALMIPAL ČT-1 konc.** muss diese Qualitätsmerkmale erfüllen:

Qualitätsmerkmal	Wert	Bestimmungsverfahren
Trockenmasse in %	min. 30	PN-ZM 585/2010
pH-Wert 3% wässrigen Lösung	11,5 bis 13	PN-ZM 585/2010

Verarbeitung**ALMIPAL ČT-1 konc.** wird nach der Verdünnung mit Wasser in einem Verhältnis 1:8 bis 1:10 zum Reinigen und Entfetten von stark verschmutzten Flächen und Oberflächen verwendet. Bei starker Verunreinigung kann eine geringere Verdünnung gewählt werden.Das verdünnte **ALMIPAL ČT-1 konc.** wird auf die Oberfläche aufgetragen. Etwa 15 Minuten einwirken lassen. Dann mit Wasser abspülen. Höhere Wirkungskraft wird in Kombination mit mechanischer Einwirkung, z.B. mittels Bürste, Pinsel usw. erreicht.**Verpackung, Lagerung****ALMIPAL ČT-1 konc.** wird in UN-Behältern (PE) mit einem Fassungsvermögen von 25 oder 50 Litern oder anderen, im Voraus vereinbarten Verpackungen geliefert. In geschlossener Verpackungen, geschützt vor direkten Witterungseinflüssen lagern. Die empfohlene Lagertemperatur ist +5 bis +25 °C.

Kurzfristig niedrige Temperaturen, z.B. während des Transports haben keinen Einfluss auf die Anwendungseigenschaften des Produkts.

Das Gemisch vor Frost schützen!

Transport**ALMIPAL ČT-1 konc.** wird in abgedeckten Transportmitteln in Übereinstimmung mit den ADR/RID-Vorschriften transportiert.**Garantiezeit**

Wenn das Produkt unter den vorstehenden Bedingungen gelagert wird, beträgt die Garantiezeit 6 Monate ab Auslieferungsdatum.

Anmerkung

Alle Angaben über die Produkteigenschaften und deren Verarbeitung wurden durch Labormessungen und Anwendungstests gewonnen. Dieses technische Datenblatt enthält jedoch nur rechtlich unverbindliche Empfehlungen. Die Verarbeitung des Produkts ist den konkreten Umständen anzupassen.